



DOCUMENT TECHNIQUE:

FILET ANTITRIPS 22 X 10



EST. REV. 10/2014

Matière Première: Polyéthylène de Haute Densité (HDPE) + additifs (Lubrifiants, Colorants, Stabilisants du processus)

Matériel du tissu: Monofilament . Il porte un additif avec l'agent protecteur contre la dégradation photochimique

Couleurs: Blanc, Noir, Vert, Bicouleur. Pour d'autres couleurs, vérifier la disponibilité .

N° de Fils: Chaîne 220 x 10 cm y Trame 100 x 10 cm (ISO 7211-2)


Resistance UV: 720 Klys

Porosité: 47,7 % (elle peut varier de 50,0/45,31 %)

Dimensions du Pore: 0,21mm \pm 5 %

Ombrage: 72% (\pm 5) Noir; 23% (\pm 5) Blanc

L'effet coupe-vent: 75,5% (il peut varier 79,27/71,72 %) (ISO 9237)



| Caractéristiques | Expérimentale | Minimum | Maximum | Unité | Méthode de tester |
|-------------------------|------------------|---------|---------|------------------|-------------------|
| Épaisseur moyen du fil | 0,23 \pm 3, 5% | 0,221 | 0,238 | Mm. | Micromètre |
| Poids Total (\pm 5%) | 149 | 141,5 | 156,4 | g/m ² | Interne (bascule) |

OBSERVATIONS:

Largueurs standards: 1 m, 1,5 m, 2 m , 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m et 5 m.

Longueurs standards 100 m, 200m; consulter pour longueurs non standards

Les filets de monofilament sont fabriquées dans un polyéthylène de haute densité , et de traitement UV. Ce filet est recommandé pour éviter les dommages et malformations dans les cultures. Il évite l'entrée d'insectes et de larves. Il doit être utilisé dans les halles d'ombrages, les parois de serres et autres éléments d'aération.

GARANTIE: Pour garantir la durabilité des filets , il est important de les placer dans des lieux où n'existent pas les coins qui peuvent leur produire des coupures ou les perforer. Éviter dans son installation le frottement de la maille avec les structures métalliques, en plaçant si c'était nécessaire des pièces spécialisées des existentes sur le marché pour cette tâche.

Les mailles a long du temps peuvent souffrir une rétraction, pour éviter sa ruptura par déchirure, c'est important dans le processus du placement de ne pas les tendre dans un excès. Il est convenable que ce processus est toujours réalisé par un personnel qualifié. Pour son stokage les filets doivent être sous toit, protégées du soleil et de la pluie. Les détériorations restent exclues de cette garantie grâce au mauvais usage dans le transport, le stokage et l'installation inadéquate , les détériorations dûs aux situations atmosphériques violentes et aux produits par l'oxydation de les pièces métalliques des serres, et les dérivés de l'usage d'agents chimiques.

Cette information se trouve sur les tests effectués par l'Université d'Almería. La société se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits et n'assume aucune responsabilité découlant de l'utilisation, la manipulation ou le traitement qui est soumis après sa livraison, assurant que la qualité de ses produits spécifiés dans le contrat d'achat-vente.